

CURING CURE COVER

Cure Cover 100 & Cure Cover 500

PRODUCTBESCHRIJVING

CURE COVER is een curingdeken / curingvilt ter nabehandeling van verse betonvloeren. CURE COVER is deels dampdoorlatend, waardoor er geen "verstikking" kan ontstaan van het hydratatieproces. De vroegtijdige uitdroging van een betonvloer kan vermeden worden door het creëren van een vochtbarrière bovenop het betonoppervlak. Het curingdeken vangt dit vocht op en houdt het tijdelijk vast.

CURE COVER 500 biedt bovendien een uitstekende bescherming van een nieuw vloeroppervlak. De massieve dikte van 4,5 mm en het feit dat dit doek slechts moeilijk kan doorprikt worden, bieden het bijkomende voordeel dat men zeer snel bijvoorbeeld rolsteigers en ladders kan gebruiken op een pas aangelegde vloer. CURE COVER 500 werkt eveneens valbrekend tegen vallende voorwerpen (werktuigen, hamers...)

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSINGSGBIED

CURE COVER curingvilt kan toegepast worden op vers afgewerkte oppervlaktes van bijvoorbeeld gepolierde vloeren, gepolijste vloeren, cementdekvloeren (chapes), betonwegen, fietspaden enz...

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAKE

Bij gebruik van CURE COVER is er geen specifieke voorbereiding van het te bedekken oppervlak nodig. Bemerking: het plaatsen van een curingdeken zoals CURE COVER is niet compatibel met het plaatsen van een traditionele filmvormende curing compound.

Omschrijving	CURE COVER 100	CURE COVER 500
Kleur en uitzicht	Lichtgrijs – gebroken wit	Middengrijs
Materiaal	Polypropyleen	Polypropyleen
Oppervlaktegewicht	Ca. 100 g/m ²	Ca. 500 g/m ²
Dikte	Ca. 1,00 mm	Ca. 4,50 mm
Treksterkte		
- Langsrichting (MD)	Ca. 8.00 kN/m	Ca. 17.50 kN/m
- Dwarsrichting (CD)	Ca. 8.00 kN/m	Ca. 30.00 kN/m
Statische ponsweerstand (CBR)	1.24 kN	3.40 kN
Dynamische perforatieweerstand (cone-drop)	34,00 mm	2,00 mm
Waterdoorlatendheid	110 l/m ² s – 110x10 ³ m/s	110 l/m ² s – 110x10 ³ m/s
Grootte poriën	120 µm	115 µm

CURING CURE COVER

Cure Cover 100 & Cure Cover 500

GEBRUIKSAANWIJZING

- CURE COVER wordt voorzichtig uitgerold over het vers afgewerkte oppervlak van de te bedekken vloer
- De stroken worden met voldoende overlapping geplaatst en indien nodig worden de onderlinge delen aan elkaar vastgelijmd met plakband. Deze plakband mag in geen geval rechtstreeks contact hebben met het oppervlak van de cementgebonden vloer, omwille van de aanwezigheid van weekmakers
- CURE COVER 100 & 500 bieden weerstand en bescherming tegen vaste stoffen maar niet tegen vloeistoffen (opletten met verf en met oplosmiddelen !!)
- CURE COVER 500 biedt een zeer goede bescherming tegen doorponzen (gebruik van ladders/rolsteigers) en tegen vallende voorwerpen (van beperkte hoogte)
- Om een optimaal curing effect te bereiken mag het doek bevochtigd worden

VERPAKKING CURE COVER 100

CURE COVER 100 : op rol als volgt

- Gewicht per m²: 120 gr
- Rollen van: 100 x 2 = 200 m²
- Diameter: 38 cm
- Gewicht: 24 kg

VERPAKKING CURE COVER 500

CURE COVER 500 : op rol als volgt

- Gewicht per m²: 510 gr
- Rollen van: 50 x 2 = 100 m²
- Diameter: 43 cm
- Gewicht: 51 kg

GEREEDSCHAP

- Cuttermes / breekmes
- Elektrische alles-snijders

HOUDBAARHEID

CURE COVER is minstens 25 jaar houdbaar, indien droog gestockeerd en beschermd tegen uv.

NORMEN

Statische ponsweerstand:	EN 12236
Dynamische perforatieweerstand :	EN 13433
Waterdoorlaatbaarheid:	EN 11058
Treksterkte:	EN 10319

